



FDV-DOKUMENTASJON

OMRAMMINGSSETT TIL UTVENDIG BRUK

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Omrammingssett produseres av trevirke fra gran og furu.

Omramminger omtalt i denne FDV'en er ikke ment å benyttes uten overflatebehandling, og kan leveres overflatebehandlet fra fabrikk.

Ubehandlete omramminger

Omrammingene kan leveres ubehandlet. I de tilfeller leveres vannbrett i trykkimpregnert furu. De trykkimpregnerte vannbrettene må tørkes i en tørkesesong som de påføres overflatebehandling.

Behandlede omramminger

Grunning og mellomstrøk

Omrammingene kan leveres med grunning og mellomstrøk i fargekode NCS s0502-Y. Det må påføres minimum ett toppstrøk etter montering for å gi en god beskyttelse samt dekke over brudd i malingsfilm grunnet spiker/skruer etter montering.

Antatt levetid/brukstid:

Produktet er beregnet å vare minimum tretti år hvis anbefalt vedlikeholdsregime og aksepterte monteringsanvisninger følges.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Listverket kan vaskes med typiske «husvask»-produkter, eller-hvis svært skitne flater- «kraftvask». Etter påføring av vaskemiddel vør veggen vaskes med børste og spyles med hageslange eller høytrykkspyler. Begynn nedenfra og oppover. NB! Lavt trykk på høytrykkspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i treverket.

Ettersyn/kontroll

Omrammimngene inspiseres jevnlig, helst årlig, for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med råttene ved. Eventueller råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Ved begroing av sopp og alger må kledningen rengjøres som beskrevet over, eventuelt også overflatebehandles hvis det avdekkes eksponerte treoverflater etter rengjøring.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og/eller fukt bør overflatebehandles for maksimal levetid etter leverandørens spesifikasjoner. Ubehandlet omramming skal ferdigbehandles så snart som mulig. Listverket vedlikeholdes ved å rengjøre iht. ovennevnte metode etterfulgt av en overmaling. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All maling fjernes mekanisk. Bruk gjerne stålbørste ved særlig mye slitt treverk.

For å unngå råte må en sørge for at listverket ikke har mulighet til å oppnå en trefuktighet over 20% over lengre perioder. Dette oppnås ved å dekke omrammingene med en beskyttende overflatebehandling og/eller å sørge for at alle bord luftes godt ut slik at de tørker raskt etter nedbørsperioder. Anbefalte minste avstand fra listverk til vannbrett er 8mm.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk, og vil ikke påvirke innemiljø.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse:	-Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	Stiltre AS
Organisasjonsnummer:	NO 986 342 990 MVA
Postadresse:	Hostvetveien 370
Postn.og poststed:	3618 Skollenborg
Telefon:	(+47)32 86 78 00
E-post:	frimapost@stiltre.no
Internettadresse:	www.stiltre.no